

# VPROOF 100 SKIM POWDER

100 ปูนฉาบบางผสมสำเร็จ เนื้อละเอียด ไม่มีเม็ดทราย ฉาบบาง 0.5 – 2.0 มม.

สำหรับผนังและฝ้าทั้งภายในและภายนอก

**คุณสมบัติ** Vproof 100 Skim Powder เป็นปูนฉาบบางสำเร็จรูป ใช้ผสมกับน้ำ สำหรับฉาบบางบนพื้นผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อแก้ไขรอยแตกขยาย ฟองอากาศ รอยแตกร้าวเล็กๆ รอยเม็ดทราย หรือตะเข็บแบบ หลังฉาบจะให้ผิวที่เนียนเรียบ ไม่มีเม็ดทราย สามารถปล่อยเปลือย ทาสีทับ หรือทำการตกแต่งอื่นๆต่อไป

**ลักษณะการใช้งาน** สำหรับฉาบผนังและฝ้า ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ใช้กับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีตหรือแผ่นคอนกรีตสำเร็จ

**ข้อมูลทางเทคนิค**

- ลักษณะ ผงสีเทา, สีขาว
- ความหนาแน่น  $1.45 \pm 0.05$
- PH 12
- ระยะเวลาในการทำงานหลังจากผสม ประมาณ 40 นาที (ขึ้นกับสภาพอากาศ)
- ค่าการยึดเกาะ (Bonding strength)  $>7.5$  MPa.
- Compressive strength  $> 22$  MPa.

**ข้อแนะนำในการทำงาน**

**การเตรียมพื้นผิว**

- พื้นผิวจะต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมัน น้ำมัน สี เป็นต้น
- สกัดหรือเจียรรอยตะเข็บแบบที่รุนแรงเกินความหนาที่ต้องการออก
- พรมน้ำบริเวณพื้นผิวที่จะทำการฉาบให้ชื้นก่อนทำงาน

**การเตรียมวัสดุ** ผสม Vproof 100 Skim Powder กับน้ำสะอาด อัตราส่วน 20 กก. ต่อ น้ำ 6.5 – 7.5 ลิตร ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

**การทำงาน**

- ใช้ฉาบด้วยเกรียงเหล็กหรือสแตนเลส
- ฉาบอย่างน้อย 2 ชั้น ขึ้นกับความหนาที่ต้องการ
- สามารถใช้กระดาษทรายขัดแต่งผิวบริเวณที่ไม่เรียบได้
- ทิ้งไว้ให้แห้ง 3-7 วันก่อนทำการตกแต่งผิวต่อไป

**ปริมาณใช้งาน** 1.4 กก./ตร.ม./ ความหนา 1 มม. (ฉาบ 2 ครั้ง)

**ขนาดบรรจุ** 20 กก./ถุง

# VPROOF 100 SKIM POWDER

100 ปูนฉาบบางผสมสำเร็จ เนื้อละเอียด ไม่มีเม็ดทราย ฉาบบาง 0.5 – 2.0 มม.

สำหรับผนังและฝ้าทั้งภายในและภายนอก

## ข้อแนะนำ

- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งหรือพื้นผิวร้อนจัด
- ไม่เหมาะกับบริเวณที่แช่น้ำตลอดเวลา เช่น บ่อน้ำ
- คอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3-7 วัน (ขึ้นกับสภาพอากาศ)
- กรณีพื้นหรือผนังคอนกรีตเก่า ผิวปูนฉาบเก่า ให้ทำความสะอาดพื้นผิว แล้วปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- ไม่เหมาะกับรอยร้าวที่ยังไม่หยุด หรือรอยร้าวจากโครงสร้าง
- ไม่เหมาะกับการฉาบบนผิวยิปซัม

