

VPROOF 104 SUPER SKIM POWDER

104 ปูนฉาบบางผสมสำเร็จ เนื้อละเอียด ไม่มีเม็ดทราย ชนิดไร้ฝุ่น
สำหรับผนังและฝ้าทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ Vproof 104 SUPER Skim Powder เป็นปูนฉาบบางสำเร็จรูป ชนิดไร้ฝุ่น ใช้ผสมกับน้ำ สำหรับฉาบบางบนพื้นผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อแก้ไขรอยแตกหลายงา ฟองอากาศ รอยแตกร้าวเล็กๆ รอยเม็ดทราย หรือตะเข็บแบบ หลังฉาบจะให้ผิวที่เนียนเรียบ ไม่มีเม็ดทราย สามารถปล่อยเปลือย ทาสีทับหรือทำการตกแต่งอื่นๆต่อไป

ลักษณะการใช้งาน สำหรับฉาบผนังและฝ้า ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ใช้กับพื้นผิวปูนฉาบคอนกรีตหรือแผ่นคอนกรีตสำเร็จ

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลักษณะ	ผงสีเทา
- ความหนาแน่น	1.45 ± 0.05
- PH	12
- ระยะเวลาในการทำงานหลังจากผสม	ประมาณ 40 นาที (ขึ้นกับสภาพอากาศ)

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมัน น้ำยาขม สี เป็นต้น
- สกัดหรือเจียรรอยตะเข็บแบบที่นูนเกินความหนาที่ต้องการออก
- พรมน้ำบริเวณพื้นผิวที่จะทำการฉาบให้ชื้นก่อนทำงาน

การเตรียมวัสดุ ผสม Vproof 104 SUPER Skim Powder กับน้ำสะอาด อัตราส่วน 20 กก. ต่อ น้ำ 6.5 – 7.5 ลิตร ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องผสมที่มีความเร็วรอบไม่เกิน 500 รอบ/นาที พักไว้สักครู่

การทำงาน

- ใช้ฉาบด้วยเกรียงเหล็กหรือสแตนเลส
- ฉาบอย่างน้อย 2 ชั้น ขึ้นกับความหนาที่ต้องการ
- สามารถใช้กระดาษทรายขัดแต่งผิวบริเวณที่ไม่เรียบได้
- ทิ้งไว้ให้แห้ง 3-7 วันก่อนทำการตกแต่งผิวต่อไป

ปริมาณใช้งาน 1.4 กก./ตร.ม./ ความหนา 1 มม. (ฉาบ 2 ครั้ง)

ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

ข้อแนะนำ

- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งจัดหรือพื้นผิวร้อนจัด

VPROOF 104 SUPER SKIM POWDER

104 ปูนฉาบบางผสมสำเร็จ เนื้อละเอียด ไม่มีเม็ดทราย ชนิดไร้ฝุ่น
สำหรับผนังและฝ้าทั้งภายในและภายนอก

- ไม่เหมาะกับบริเวณที่แช่น้ำตลอดเวลา เช่น บ่อน้ำ
- คอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3-7 วัน (ขึ้นกับสภาพอากาศ)
- กรณีพื้นหรือผนังคอนกรีตเก่า ผิวปูนฉาบเก่า ให้ทำความสะอาดพื้นผิว แล้วปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- ไม่เหมาะกับรอยร้าวที่ยังไม่หยุด หรือรอยร้าวจากโครงสร้าง
- ไม่เหมาะกับการฉาบบนผิวยิปซัม

