

VPROOF 221 SUPER CEMENT FLEX

221 ปูนทรายกันซึมชนิดยึดหยุ่นสูง แบบ 2 ส่วนผสม

- การทำงาน
- ทาสวนผสมที่เตรียมไว้ชั้นแรกด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ปริมาณ 0.5-0.7 กก./ตร.ม. ทิ้งให้แห้ง
 - ทาชั้นที่ 2 ในทิศทางตรงข้ามกับชั้นแรก ในปริมาณ 0.5-0.7 กก./ตร.ม. ทิ้งให้แห้ง
 - ทาอย่างน้อย 2 ชั้น

ปริมาณใช้งาน 0.5-0.7 กก./ตร.ม.ต่อการทา 1 ชั้น
1.0-1.5 กก./ตร.ม.ต่อการทา 2 ชั้น

ขนาดบรรจุ 30 กก./ชุด (ผง 20 กก. และ น้ำยา 10 ลิตร)

- ข้อแนะนำ
- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งหรือพื้นผิวร้อนจัด
 - กรณีพื้นหรือผนังคอนกรีตใหม่ ต้องมีอายุอย่างน้อย 28 วัน
 - ผิวปูนฉาบใหม่ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 7 วัน
 - กรณีพื้นหรือผนังคอนกรีตเก่า ผิวปูนฉาบเก่า ให้ทำความสะอาดพื้นผิว แล้วปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

VPROOF
CHEMICAL CONSTRUCTION MATERIALS