

VPROOF 226 CEMENT FLEX

226 ปูนทรายกันซึมชนิดยืดหยุ่น แบบ 2 ส่วนผสม

- การทำงาน**
- ทาสวนผสมที่เตรียมไว้ชั้นแรกด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ปริมาณ 1-1.5 กก./ตร.ม. ทิ้งให้แห้ง
 - ทาชั้นที่ 2 ในทิศทางตรงข้ามกับชั้นแรก ในปริมาณ 1-1.5 กก./ตร.ม. ทิ้งให้แห้ง
 - ทาอย่างน้อย 2 ชั้น รวมความหนาฟิล์มแห้งไม่น้อยกว่า 1 มม.
- ปริมาณใช้งาน**
- 1.0 – 1.5 กก./ตร.ม.ต่อการทา 1 ชั้น
2 – 3.0 กก./ตร.ม.ต่อการทา 2 ชั้น
- ขนาดบรรจุ**
- 23 กก./ชุด (ผง 18 กก. และ น้ำยา 5 ลิตร)
- ข้อแนะนำ**
- ไม่ควรทำงานกลางแดดจัดหรือพื้นผิวร้อนจัด
 - กรณีพื้นหรือผนังคอนกรีตใหม่ ต้องมีอายุอย่างน้อย 28 วัน
 - ผิวปูนฉาบใหม่ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 7 วัน
 - กรณีพื้นหรือผนังคอนกรีตเก่า ผิวปูนฉาบเก่า ให้ทำความสะอาดพื้นผิว แล้วปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

