

VPROOF 800 FLOORHARD

800 ปูนเพิ่มความแกร่งพื้น ชนิดไม่ผสมผงโลหะ

คุณสมบัติ

Vproof 800 FloorHard ผงปูนเพิ่มความแกร่งสำหรับพื้นคอนกรีต เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทนต่อการขัดสี และการสึกกร่อนจากการใช้งาน สำหรับโรยบนผิวคอนกรีต ที่ยังไม่แห้งและจัดจนเป็นเนื้อเดียวกันกับพื้น

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับที่จอดรถ ห้างสรรพสินค้า โกดังเก็บของ พื้นโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า

ข้อมูลทางเทคนิค

- ลักษณะ	ผงสีเทา และสีเขียว
- ความหนาแน่น (ผง)	1.5 ± 0.10
- ขนาดอนุภาค	0 – 2.5 มม
- Mohs Hardness	8 - 9

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- เทคอนกรีตพื้น ตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนด
- ควรแบ่งพื้นที่ที่จะทำงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อกำหนดปริมาณวัสดุที่ใช้และลดปัญหาการทำงานไม่ทัน
- หลังจากเทคอนกรีตและปรับระดับตามต้องการแล้ว ให้ทิ้งไว้จนพื้นใกล้แข็งตัวพอเดินเหยียบได้ จึงเริ่มทำงาน

การเตรียมวัสดุ

ตรวจสอบสี และปริมาณวัสดุให้เพียงพอต่อการใช้งาน

การทำงาน

- การโรย Vproof 800 FloorHard ให้แบ่งการโรยออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งละเท่าๆกัน หรือ 60 ต่อ 40 การโรยทั้งสองรอบรวมปริมาณ 3-7 กก./ตร.ม. ตามกำหนด
- การโรยรอบแรกให้โรยขณะที่คอนกรีตเริ่มแข็งตัว ให้โรย Vproof 800 FloorHard ลงบนผิวปูนยังเปียก โดยต้องโรยให้ทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- ทิ้งไว้ให้ผงปูนดูดซับน้ำจาก คอนกรีต จากนั้นให้เริ่มขัดด้วยเครื่องขัดและส่วนที่เครื่องขัดเข้าไม่ถึงให้ใช้เกรียงขัดมัน
- การโรยรอบสอง ให้ทำงานเช่นเดียวกับรอบแรก โดยใช้วัสดุที่แบ่งไว้และใช้ให้ครบปริมาณ ตามกำหนด
- ทิ้งไว้จนคอนกรีตเริ่มแข็งตัวมากขึ้น เก็บรายละเอียดให้ทั่วถึง ขัดจนเนื้อแน่นเรียบและสม่ำเสมอทั่วกัน

VPROOF 800 FLOORHARD

800 ปูนเพิ่มความแกร่งพื้น ชนิดไม่ผสมผงโลหะ

- ปริมาณใช้งาน**
- 3 กก./ ตร.ม. (Light Traffic)
 - 5 กก./ ตร.ม. (Medium Traffic)
 - 7 กก./ ตร.ม. (Heavy Traffic)
- ขนาดบรรจุ**
- 25 กก./ถุง สีเทาธรรมชาติ และสีเขียว
- ข้อแนะนำ**
- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งแดดจัดหรือพื้นผิวร้อนจัด
 - ควรเว้นร่องกันแตก อย่างน้อยเว้นระยะห่างระหว่างเสาถึงเสา
 - ควรทดลองขีดพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อตรวจสอบว่าได้สีตามต้องการ เนื่องจากการใช้ปูนต่างชนิดกันจะทำให้ได้สีที่แตกต่างกันออกไป

