

เดอะลอฟท์ ปูนเหลวฉาบตกแต่งลวดลายพื้นผิวสไตลล์ลอฟท์

คุณสมบัติ

Vproof The Loft เป็นปูนเหลว สำหรับฉาบตกแต่งลวดลายสไตลล์ลอฟท์ สามารถใช้งานได้ทันที ฉาบขึ้น ทนทาน ปราศจากสาร VOC ไม่มีกลิ่นฉุน เหมาะสำหรับการตกแต่งทั้งภายในและภายนอก เหมาะกับงานตกแต่งผนังและงานตกแต่งพื้น สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว เช่น คอนกรีต อิฐ ไม้ แผ่นยิปซัม ฯลฯ โดยการฉาบ เพื่อให้ได้ลวดลายสวยงามตามที่ต้องการตามสไตลล์ลอฟท์

ลักษณะการใช้งาน

ใช้ฉาบตกแต่งพื้นผิวเพื่อให้ได้ลวดลายสวยงามตามที่ต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค

- ประเภทสี	สีเทกเจอร์ สไตลล์ลอฟท์
- เจดสี	เจดตามแคตตาล็อก
- ลักษณะฟิล์มสี	ลายขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และผู้ใช้
- เนื้อสีโดยน้ำหนัก	68-72 %
- ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	250-300 ไมครอน/เที่ยว
- ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	200-300 ไมครอน/เที่ยว
- การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	8-12 ตร.ม./ชุด(5 กก.)/2 เที่ยว

(1 ชุด 5 กก. ประกอบด้วย Loft 5 kg. และ Wax 300 g.)

- ระยะเวลาแห้งสัมผัส(อุณหภูมิ 25-30°C)	1-2 ชั่วโมง
- ระยะเวลาแห้งทาทับ(อุณหภูมิ 25-30°C)	1-2 ชั่วโมง
- ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์(อุณหภูมิ 25-30°C)	24 ชั่วโมง
- pH	8-10
- ค่าการยึดเกาะ (Bond strength)	> 2.5 MPa
- Shore A	> 80

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

กรณีพื้นผิวเก่า

- ควรขัดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด พื้นผิวต้องปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ ตะไคร่น้ำ คราบน้ำมันหรือจารบีออกให้หมด

เคลือบพท์ ปูนเหลวฉาบตกแต่งลวดลายพื้นผิวสโตร์ลอฟท์

กรณีพื้นผิวใหม่

- พื้นผิวใหม่ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน

การเตรียมวัสดุ

- นวดถุงปูนเหลวฉาบ ให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนการใช้งาน

การทำงาน

พื้นผิวผนังทั่วไป

- ฉาบ Vproof The Loft ด้วยเกรียงฉาบ/เกรียงโป้ว ในรอบแรกเพื่อปกปิดพื้นผิว และปล่อยให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
- ก่อนฉาบรอบที่ 2 ให้ใช้กระดาษทรายขัด หรือใช้เกรียงแซะบริเวณที่เป็นเศษปูน เพื่อให้ง่ายต่อการฉาบสร้างลายในรอบที่ 2
- ฉาบสร้างลายในรอบที่ 2 ด้วยเกรียงโป้ว เพื่อให้ขึ้นลวดลาย และทิ้งไว้ให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง
- หลังฉาบรอบที่ 2 ให้ใช้กระดาษทรายขัด หรือใช้เกรียงแซะบริเวณที่เป็นเศษปูน ก่อนการลงแว็กซ์
- ลง Wax ด้วยเกรียงให้ทั่วเพื่อเคลือบพื้นผิว และทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
- หลังจาก Wax แห้งสนิทแล้วทาเคลือบด้วย The Loft SP จำนวน 2 รอบ ด้วยฟองน้ำ โดยทารอบแรกแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 1-2 ชั่วโมง ก่อนทารอบที่ 2

หมายเหตุ ผนังที่มีความชื้นมากกว่า 8% ให้ทำการทารองพื้น ด้วยการผสมผลิตภัณฑ์ The Loft SP กับน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1:1 ทาด้วยฟองน้ำ ลูกกลิ้ง หรือ ฟันด้วยเครื่องฟัน 2 รอบ โดยทาแต่ละรอบทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 1-2 ชั่วโมง

ในกรณีที่ทำงานพื้น

- งาน พื้นห้องครัว ห้องนอน ทางเดิน ห้องรับแขก ให้ผสม The Loft SP กับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ทาด้วยฟองน้ำหรือลูกกลิ้ง 2 รอบ โดยทาแต่ละรอบทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 1-2 ชั่วโมง
- เมื่อรองพื้นแห้งสนิทแล้ว ฉาบ Vproof The Loft ด้วยเกรียงฉาบ/เกรียงโป้ว ในรอบแรกเพื่อปกปิดพื้นผิว และปล่อยให้แห้งสนิท 1-2 ชั่วโมง

เคอะลอฟท์ ปูนเหลวฉาบตกแต่งลวดลายพื้นผิวสโตร์ลอฟท์

- หลังฉาบรอบแรกแห้งสนิทแล้ว ฉาบรอบที่ 2 ด้วยเกรียงฉาบ/เกรียงโป้ว และทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
- ก่อนฉาบรอบที่ 3 ให้ใช้กระดาษทรายขัด หรือใช้เกรียงแซะบริเวณที่เป็นเศษปูน เพื่อให้ง่ายต่อการฉาบสร้างลายในรอบที่ 3
- ฉาบสร้างลายในรอบที่ 3 ด้วยเกรียงโป้ว เพื่อให้ขึ้นลวดลาย และทิ้งไว้ให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง
- หลังฉาบรอบที่ 3 ให้ใช้กระดาษทรายขัด หรือใช้เกรียงแซะบริเวณที่เป็นเศษปูน ก่อนการลงแว็กซ์
- ลง Wax ด้วยเกรียงให้ทั่วเพื่อเคลือบพื้นผิว และทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
- หลังจาก Wax แห้งสนิทแล้วทาเคลือบด้วย The Loft SP จำนวน 2 รอบ ด้วยฟองน้ำ โดยทารอบแรกแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 1-2 ชั่วโมง ก่อนทารอบที่ 2

ข้อควรระวัง

- สำหรับงานผนัง พื้นผิวปูนฉาบใหม่ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 7 วัน
- สำหรับงานพื้น พื้นผิวคอนกรีตใหม่ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 28 วัน
- ไม่ควรผสมน้ำ หรือวัสดุอื่นใดลงไปในการผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากคำแนะนำ

อัตราการใช้งาน

ประมาณ 0.5 กิโลกรัม / ตารางเมตร / 2 รอบ

ขนาดบรรจุ

5 กก./ชุด

9 กก./ชุด

18 กก./ชุด

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ ขณะปฏิบัติงาน ควรทำในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท สะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำงานและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที

และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS)

VPROOF The Loft

เดอะลอฟท์ ปูนเหลวฉาบตกแต่งลวดลายพื้นผิวสโตร์ลอฟท์

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใด นอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



DHAMDEE CHEMICAL Co.,Ltd.

28/69 หมู่ที่ 7 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

Tel : 02-998 6078 Fax : 02-998 6079/ email : vproof@vproofthailand.com

Update: 06/11/2023