

คุณสมบัติ

VPROOF 101 SKIM อะคริลิกสูตรพิเศษใช้ผสมกับซีเมนต์หรือยิปซัม สำหรับฉาบบางบนพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบหรือแผ่นยิปซัม ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก เพื่อแก้ไข รอยแตกหลายงา รุฟองอากาศ รอยแตกร้าว ขนาดเล็ก รอยเม็ดทราย หรือตะเข็บแบบ หลังฉาบจะให้พื้นผิวเรียบเนียน ไม่มีเม็ดทราย สามารถทาสีทับหรือทำงานตกแต่งต่อไปได้

ลักษณะการใช้งาน

- ผสมกับยิปซัม สำหรับงานภายใน (ได้ผิวสีขาว)
- ผสมกับซีเมนต์ สำหรับงานภายในและภายนอก (ได้ผิวสีเทา)

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค	ผลการทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ
ลักษณะทางกายภาพ	ครีมขึ้นเหลว	In house
ค่าความหนาแน่น (kg/l)	1.35 ± 0.05	In house
ความหนืด (cps.)	7,000 - 9,000	In house
pH หลังการปั่นผสม	11	In house
ค่าการยึดเกาะ (MPa.)	> 4.0	ASTM C882
ค่ารับกำลังแรงอัด (MPa.)	> 30.0	ASTM C109

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน น้ำยาบ่ม สี เป็นต้น
- สกัดหรือเจียรรอยตะเข็บแบบที่รุนแรงเกินความหนาที่ต้องการออก

การเตรียมวัสดุ

ผสม **Vproof 101 Skim** กับซีเมนต์หรือยิปซัม ในอัตราส่วน 1 : 0.5 – 1 ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องผสม ความเร็วรอบไม่เกิน 500 รอบ/นาที(การใช้ซีเมนต์ต่างยี่ห้อจะทำให้สีที่ได้ต่างกันออกไป)

การทำงาน

- ใช้ฉาบด้วยเกรียงเหล็กหรือสแตนเลส
- ฉาบอย่างน้อย 2 ชั้น ขึ้นกับความหนาที่ต้องการ
- สามารถใช้กระดาษทรายขัดแต่งผิวบริเวณที่ไม่เรียบได้
- ทิ้งไว้ให้แห้ง 3-7 วันก่อนทำการตกแต่งผิวต่อไป

ปริมาณใช้งาน 1.4 กก./ตร.ม./ ความหนา 1 มม. (ฉาบ 2 รอบ)

ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

ข้อแนะนำ

- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งแดดจัดหรือพื้นผิวร้อนจัด
- ไม่เหมาะกับบริเวณที่แช่น้ำตลอดเวลา เช่น บ่อน้ำ
- คอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3-7 วัน (ขึ้นกับสภาพอากาศ)
- กรณีสภาพหรือผนังคอนกรีตเก่า ผิวปูนฉาบเก่า ให้ทำความสะอาดพื้นผิว แล้วปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- ไม่เหมาะกับรอยร้าวที่ยังไม่หยุด หรือรอยร้าวจากโครงสร้าง
- ไม่เหมาะกับการฉาบบนยิปซัม

การเก็บรักษา

เก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ห่างจากความชื้นและแสงแดด

อายุการจัดเก็บ

12 เดือน นับจากวันที่ผลิต ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ชำรุดเสียหาย

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ ขณะปฏิบัติงาน ควรทำในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท สะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำงานและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำ สะอาด ทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ใน
ภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใด นอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า