

#### คุณสมบัติ

**VPROOF 100 SKIM POWDER** เป็นปูนฉาบบางสำเร็จรูป ใช้ผสมกับน้ำ สำหรับฉาบบางบนพื้นผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ ฉาบได้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อแก้ไขรอยแตกต่างๆ ฟองอากาศ รอยแตกร้าวเล็กๆ รอยเม็ดทราย หรือตะเข็บแบบ หลังฉาบจะให้ผิวที่เนียนเรียบไม่มีเม็ดทราย ให้พื้นผิวสีขาว สามารถปล่อยเปลี่ยนทาสีทับหรือทำการตกแต่งอื่นๆต่อไป

#### ลักษณะการใช้งาน

สำหรับฉาบผนังและเพดานคอนกรีต ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ใช้กับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีตหรือแผ่นคอนกรีตสำเร็จ

#### ข้อมูลทางเทคนิค

| ข้อมูลทางเทคนิค           | ผลการทดสอบ     | มาตรฐานการทดสอบ |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| ลักษณะทางกายภาพ           | ผงขาว,ผงเทา    | In hours        |
| ค่าความหนาแน่น (kg)       | 1.45 ± .05     | In hours        |
| pH หลังการบ่มผสม          | 12             | In hours        |
| ระยะเวลาในการทำงานหลังผสม | ประมาณ 40 นาที | In hours        |
| ค่าการยึดเกาะ (MPa.)      | > 10.0         | ASTM C882       |
| ค่ารับกำลังแรงอัด (MPa.)  | > 20.0         | ASTM C109       |

#### ข้อแนะนำในการทำงาน

##### การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน น้ำยาบ่ม สี เป็นต้น
- สกัดหรือเจียรรอยตะเข็บแบบที่รุนแรงเกินความหนาที่ต้องการออก
- พรมน้ำบริเวณพื้นผิวที่จะทำการฉาบให้ชื้นก่อนทำงาน

##### การเตรียมวัสดุ

- ผสม **Vproof 100 Skim Powder** สีเทา กับน้ำสะอาด อัตราส่วน ปูน 20 กิโลกรัม ต่อน้ำ 7.0 – 7.5 ลิตร
- ผสม **Vproof 100 Skim Powder** สีขาว กับน้ำสะอาด อัตราส่วน ปูน 20 กิโลกรัม ต่อน้ำ 8.0 – 8.5 ลิตร

##### การทำงาน

- ใช้ฉาบด้วยเกรียงเหล็กหรือสแตนเลส
- ฉาบอย่างน้อย 2 ชั้น ขึ้นกับความหนาที่ต้องการ
- สามารถใช้กระดาษทรายขัดแต่งผิวบริเวณที่ไม่เรียบได้
- ทิ้งไว้ให้แห้ง 3-7 วันก่อนทำการตกแต่งผิวต่อไป

ปริมาณใช้งาน 1.4 กก./ตร.ม./ ความหนา 1 มม. (ฉาบ 2 รอบ)

ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง

**ข้อแนะนำ**

- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งแดดจัดหรือพื้นผิวร้อนจัด
- ไม่เหมาะกับบริเวณที่แช่น้ำตลอดเวลา เช่น บ่อน้ำ
- คอนกรีตหรือปูนฉาบใหม่ต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3-7 วัน (ขึ้นกับสภาพอากาศ)
- กรณีพื้นหรือผนังคอนกรีตเก่า ผิวปูนฉาบเก่า ให้ทำความสะอาดพื้นผิว แล้วปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- ไม่เหมาะกับรอยร้าวที่ยังไม่หยุด หรือรอยร้าวจากโครงสร้าง
- ไม่เหมาะกับการฉาบบนยิปซัม

**การเก็บรักษา**

เก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ห่างจากความชื้นและแสงแดด

**อายุการจัดเก็บ**

12 เดือน นับจากวันที่ผลิต ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ชำรุดเสียหาย

**ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย :** กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ ขณะปฏิบัติงาน ควรทำในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท สะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำงานและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำ สะอาด ทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS)

**การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง :** รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ใน ภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใด นอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า