

คุณสมบัติ VPROOF 300 PRIMER น้ำยารองพื้นสำหรับงานกันซึม เป็นน้ำยาถึงสารละลาย อะคริลิก ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวกับวัสดุทาทับ

ลักษณะการใช้งาน ใช้เป็นรองพื้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ สำหรับงานหลังคา คานฟ้า ผนัง หรือระเบียบสามารถใช้งานบนผิวคอนกรีต ปูนฉาบ โลหะทั่วไป กระเบื้องมุงหลังคา อิฐ ไม้ และพลาสติกได้

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค	ผลการทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ
ลักษณะทางกายภาพ	สีขาวขุ่น	In house
ปริมาณเนื้อสาร (%)	> 25	In house
ระยะเวลาในการทำงาน (นาที)	15-30 นาที	In house
ระยะเวลาในการทาแต่ละชั้น (นาที)	30-60 นาที	In house

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สนิม น้ำยาบ่ม หรือ เศษปูน เป็นต้น
- หากมีรอยแตกร้าว ให้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวให้แข็งแรง ด้วยวัสดุซ่อมแซมที่เหมาะสม
- บริเวณขอบ มุม หรือรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง ให้อุดหรือลบมุม
- หากจำเป็นให้ปรับระดับพื้นผิวให้ได้ระดับ เพื่อป้องกันน้ำขัง

การเตรียมวัสดุ

กวนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน

การทำงาน

- ทาหรือพ่น ผลิตภัณฑ์ Vproof 300 Primer ชั้นแรกด้วยแปรง หรือลูกกลิ้ง ปริมาณ 1 กก.ต่อ 10-12 ตร.ม. ต่อการทา 1 ชั้น
- ปลอ่ยทิ้งไว้ให้แห้ง 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการดูดซึมของพื้นผิว
- ทำการทาสี วัสดุกันซึม หรือวัสดุอื่นๆ ทับในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการทำงาน ผลิตภัณฑ์ Vproof 300 Primer

ปริมาณใช้งาน 1 กก. ต่อ 10-12 ตร.ม. ต่อการทา 1 ชั้น

ขนาดบรรจุ 18 กก./ถัง

ข้อแนะนำ

- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งแดดจัดหรือพื้นผิวร้อนจัด
- กรณีพื้นหรือผนังคอนกรีตใหม่ ต้องมีอายุอย่างน้อย 28 วัน
- ผิวปูนฉาบใหม่ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 7 วัน
- กรณีพื้นหรือผนังคอนกรีตเก่า ผิวปูนฉาบเก่า ให้ทำความสะอาดพื้นผิว แล้วปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

การเก็บรักษา

เก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ห่างจากความชื้นและแสงแดด

อายุการจัดเก็บ

12 เดือน นับจากวันที่ผลิต ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ชำรุดเสียหาย

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ ขณะปฏิบัติงาน ควรทำในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท สะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำงานและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใด นอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า