

คุณสมบัติ

VPROOF 610 EASY GROOVE วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ รอยแตกรอยแยก ชนิดยืดหยุ่นสำเร็จรูปพร้อมใช้ ออกแบบให้ใช้งานง่าย เหมาะกับผู้ใช้งานที่ไม่มีความถนัดงานช่างและผู้ใช้งานทั่วไป ใช้ในการอุดร่องรอยต่อของแผ่นสำเร็จ สมาร์ทบอร์ด วิวาบอร์ด หรือซ่อมแซมรอยแตกร้าว บนพื้นและผนัง ผสมสารป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อสารเคมี

ลักษณะการใช้

สำหรับอุดร่องรอยต่อของแผ่นสำเร็จ สมาร์ทบอร์ด วิวาบอร์ด ซ่อมแซมรอยแตกร้าว สามารถใช้ได้ทั้งงานพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอก

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค	ผลการทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ
ลักษณะทางกายภาพ	ครีมข้น	Inhouse
สี	ขาว , ครีม, ดำ	Inhouse
ประเภท	อะคริลิก โพลิเมอร์	Inhouse
ระยะเวลาแข็งตัว (ชั่วโมง)	2-3 ชั่วโมง	Inhouse
ความหนืด @ 25 °C, (cps.)	>60,000	Inhouse
pH	8-10	Inhouse
ค่าความหนาแน่น (kg/l)	1.35 ± 0.05 kg/l	Inhouse
ค่าการยึดเกาะ (MPa.)	2.0-2.5	Inhouse

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องไม่มีฝุ่น เศษวัสดุต่างๆ น้ำมัน กระจก น้ำมัน ทราย เป็นต้น

การเตรียมวัสดุและการใช้งาน

- กว้าขูดแล้วเขย่า แล้วบีบผลิตภัณฑ์ออกจากขวดเพื่อใช้งาน
- บีบเนื้อครีม ลงในร่องรอยต่อ หรือรอยแตกร้าวจนเต็มร่อง ความกว้างของร่องไม่เกิน 2 มม. ลึกไม่เกิน 5 มิลลิเมตร
- ใช้เกรียงปาดผลิตภัณฑ์ให้เรียบเสมอกับขอบของวัสดุ
- ปลอ่ยให้แห้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วทำการบีบอุดในรอบที่ 2
- ทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการฉาบตกแต่งในขั้นตอนต่อไป

ขนาดบรรจุ 400 กรัม/ขวด

ข้อแนะนำ

- ไม่เหมาะสำหรับบริเวณที่แช่น้ำตลอดเวลา เช่น บ่อน้ำ บ่อปลา หรือสระว่ายน้ำ
- สำหรับรอยแตกร้าวบนพื้นและผนังที่มีร่องลึก อาจจำเป็นต้องทำซ้ำ 2 รอบ เพื่อให้ร่องที่ทำการอุดรอยต่อหรือทำการซ่อมแซมเต็ม
- ขนาดความกว้างของร่อง ควรมีความกว้างของร่องไม่เกิน 2 มม. ลึกไม่เกิน 5 มิลลิเมตร

การเก็บรักษา

เก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ห่างจากความชื้นและแสงแดด

อายุการจัดเก็บ

12 เดือน นับจากวันที่ผลิต ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ชำรุดเสียหาย

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ ขณะปฏิบัติงาน ควรทำในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท สะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำงานและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใด นอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า