

คุณสมบัติ

VPROOF 910 TILE ON TILE กาวซีเมนต์คุณภาพเยี่ยม ด้วยเทคโนโลยีโพลิเมอร์สังเคราะห์คุณภาพสูง และไมโครไฟเบอร์ (Synthetic Polymer & Micro-Fiber) เพื่อเพิ่มการยึดเกาะกับกระเบื้องทุกประเภท ป้องกันปัญหาการหลุดร่อนแม้ในสภาวะอากาศที่แปรปรวน ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด กระเบื้องสระว่ายน้ำ ปูทับกระเบื้องเดิม มีแรงยึดเกาะสูง ทนต่อการแช่น้ำ สามารถปูได้ทั้งแบบหนาและแบบบาง

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับปูกระเบื้องพื้นและผนัง ภายในและภายนอก ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด เช่น กระเบื้องเซรามิก โมเสกแก้ว พอร์ซเลน หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติต่างๆ ปูทับกระเบื้องเดิม งานสระว่ายน้ำ พื้นที่จอดรถ แผ่นยิปซัมบอร์ด

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค	ผลการทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ
ลักษณะทางกายภาพ	ผงขาว,ผงเทา	In hours
ระยะเวลาในการทำงานหลังผสม (นาที)	65-75 นาที	In hours
ค่าการยึดเกาะ @ 28 วัน (MPa.)	> 8	ASTM C882
ค่ารับกำลังแรงอัด @ 28 วัน (MPa.)	> 10	ASTM C109

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก น้ำยาทาแบบหรือสารเคมีอื่น
- ควรปรับพื้นผิวให้ได้ระดับ ก่อนการปูกระเบื้อง

การเตรียมวัสดุ

ผสม Vproof 910 Tile on Tile กับน้ำสะอาด อัตราส่วน 1 ถัง ต่อน้ำ 4.5- 5 ลิตร

การทำงาน

- ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ให้ทั่วพื้นผิวตามแนวนอน
- กระเบื้องบนกาวซีเมนต์ที่ปาดไว้ กดให้แน่นหรือใช้ก้อนยางเคาะ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างพื้นผิว
- จัดแนวกระเบื้องตามต้องการ เช็ดกาวซีเมนต์ส่วนเกินออกด้วยฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำในขณะที่กาวซีเมนต์ยังไม่แห้ง
- หลังจากปูกระเบื้องแล้ว ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชม. ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง

ปริมาณใช้งาน 1 ถัง ขนาด 20 กิโลกรัม ปูได้พื้นที่ 5-7 ตารางเมตร ทั้งนี้ ขึ้นกับขนาดของกระเบื้อง

ชนิดของกระเบื้อง

กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30*30, 45*45, 45*60 และ 60*60 เซนติเมตร

กระเบื้องดินเผา ขนาด 30*30, 45*45, 45*60 และ 60*60 เซนติเมตร

กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30*30, 45*45, 45*60 และ 60*60 เซนติเมตร

ขนาดบรรจุ 20 กก./ถัง

ข้อแนะนำ

- ไม่ควรทำงานกลางแจ้งแดดจัดหรือพื้นผิวร้อนจัด
- ผิวปูนฉาบใหม่ ต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 7 วัน
- ผิวคอนกรีตใหม่ต้องทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน
- ผิวปูนฉาบหรือผิวคอนกรีตเก่าต้องล้างหรือทำความสะอาดก่อนการปู
- ไม่ควรปูกระเบื้องทับรอยต่อของโครงสร้างที่มีการเคลื่อนตัว
- กรณีกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 30x30 ซม. และ กระเบื้อง ขนาด 60*60 ซม. หรือกระเบื้องที่มีผิวร่องลึก ให้ ปาดกาวซีเมนต์ด้านหลังกระเบื้องก่อนการปู
- ความหนาของกาวซีเมนต์หลังจากปูกระเบื้องแล้ว สำหรับกระเบื้องผนังควรหนา 2 มม. และกระเบื้องพื้น ควรมีความหนาของกาวซีเมนต์ 3 มม.
- การปูผนัง ในกรณีที่กระเบื้อง มีขนาดมากกว่า 60*60 เซนติเมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 12 กิโลกรัม/แผ่น หรือ กระเบื้องมีขนาด มากกว่า 1.0*1.0 เมตร และมีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม/แผ่น ควรมีอุปกรณ์ค้ำยัน หรือ ขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่เทคนิค

การเก็บรักษา

เก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ห่างจากความชื้นและแสงแดด

อายุการจัดเก็บ

12 เดือน นับจากวันที่ผลิต ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ชำรุดเสียหาย

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ ขณะปฏิบัติงาน ควรทำในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท สะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำงานและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาด ทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ใน ภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใด นอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า