

คุณสมบัติ

Vproof 572 Epoxy Putty เป็นอีพ็อกซีพัตตี แบบ 2 ส่วนผสม เนื้อเข้มข้นชนิดปราศจากตัวทำละลาย ใช้ปิดอุดรู ร่อง รุ หรือรอยแตกต่างๆของพื้นผิวให้เรียบก่อนการลงสีทับหน้า เพิ่มการยึดเกาะและป้องกันการเกิดรูขนาดเล็กบนสีทับหน้า

ลักษณะการใช้

Vproof 572 Epoxy Putty ใช้เป็นผลิตภัณฑ์รองพื้นเพื่อปิดอุดรูพรุนของคอนกรีตและช่วยปรับพื้นผิวให้เรียบ ก่อนลงสีทับหน้า

คุณสมบัติ

- ใช้ปิดอุดรู ร่อง รุ หรือรอยแตกต่างๆของพื้นผิว
- ทนทานต่อการขัดถูและแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม
- สามารถขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อเพิ่มความหยาบของผิวได้

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค	ผลการทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ
เฉติสี	ตามแคตตาล็อก	Inhouse
ความหนาแน่น (kg/l)	1.65 ± 0.1 kg/l	Inhouse
ร้อยละของแข็ง (%)	100%	Inhouse
อายุการใช้งานหลังการผสม (นาที)	20 นาที	Inhouse
ระยะเวลาแห้งสัมผัสได้ (ชั่วโมง)	5-6 ชั่วโมง	Inhouse
ระยะเวลาแห้งแข็งตัว (ชั่วโมง)	12 ชั่วโมง	Inhouse
ระยะเวลาแห้งตัวสมบูรณ์ (วัน)	7 วัน	Inhouse

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวจะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สนิม น้ำยาบ่มหรือเศษปูน เป็นต้น
- คอนกรีตต้องมีอายุอย่างน้อย 28 วัน
- ไม่ควรควรเคลือบพื้นผิวของคอนกรีตที่มีปัญหาความชื้นจากใต้ดิน

การเตรียมวัสดุและการใช้งาน

- เทส่วน A (น้ำยาอีพ็อกซี) และส่วน B (น้ำยาฮาร์ดเนอร์) ลงในภาชนะที่สะอาด จากนั้น ปั่นผสมให้เข้ากันด้วยสว่านปั่นผสม ความเร็วรอบต่ำ ปั่นนานประมาณ 1 นาที จนผลิตภัณฑ์เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่จับตัวเป็นก้อน
- หลังผสมเสร็จให้ทาผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ แล้วใช้เกรียงเหล็กหรือเกรียงไม้ในการปาดแต่งผิวให้เรียบ

การทำความสะอาด

ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยทินเนอร์ทันทีหลังการใช้งาน

ปริมาณใช้งาน

ประมาณ 1.55 kg/m²/ความหนา 1 มิลลิเมตร

ขนาดบรรจุ

Part A 20 กก./ถัง

Part B 4 กก./ถัง

ข้อแนะนำ

- ห้ามเติมวัสดุอื่นใดเพิ่มนอกจากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์
- ไม่ควรทำงานในขณะที่ยังอุณหภูมิร้อนจัดหรือเย็นจัด
- ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีขณะปฏิบัติงาน (PPE) เช่น แว่นตากันสารเคมี หน้ากากกันสารเคมีหรือผ้าปิดจมูก ถุงมือ หรืออื่นๆตามความเหมาะสม
- ไม่สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน
- พื้นทีปฏิบัติงานควรมีอากาศถ่ายเทที่ดี
- ภาชนะ วัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้ว ควรทิ้งหรือทำการกำจัดตามกฎหมายของท้องถิ่น

การเก็บรักษา

เก็บในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ห่างจากความชื้น แสงแดดและความร้อน

อายุการจัดเก็บ

12 เดือน นับจากวันที่ผลิต ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่ชำรุดเสียหาย

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย : กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ ขณะปฏิบัติงาน ควรทำในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเท สะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำงานและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาด ทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใด นอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เท่านั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า